

**sawaloom® 6310**

<b>Beschreibung</b>	Vliesstoff, thermisch und mechanisch verfestigt, ohne Bindemittel.	
<b>General Information</b>	Nonwoven, thermally and mechanically bonded, without chemical binders.	
<b>Anwendungsempfehlung</b>	<b>Recommendation for application</b>	G4
<b>Faserzusammensetzung</b>	<b>Fibre composition</b>	100% PET
<b>Flächengewicht</b>	<b>Basis-Weight</b>	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	<b>Thickness</b>	2,9 - 3,5 mm
<b>Druckdifferenz 0,16 m/s</b>	<b>Initial pressure drop 0,16 m/s</b>	10 Pa
<b>Brandverhalten gemäß DIN 53438</b>	<b>Flammability acc. to DIN 53438</b>	F1/F1/K1

This information is provided in good faith but Sandler cannot guarantee its accuracy or completeness. The end user is advised to evaluate the product and use it only in compliance with all applicable laws and regulations.

SA 055

